

SIGNOLIT[®] SC 50 selbstklebende PET-Folie für Laser und Kopierer, silber glänzend

Beschreibung	<i>Material</i>	- selbstklebende Polyesterfolie silber glänzend für Kopiergeräte und Laserdrucker.
	<i>Eigenschaften</i>	- gute Betonerungseigenschaften - gute Knick- und Kratzbeständigkeit - witterungsbeständig
	<i>Anwendung Haltbarkeit</i>	- im Innenbereich langfristig, - im Außenbereich bis zu 12 Monaten nach DIN ISO 4892-3
	<i>Drucksysteme</i>	- SW-Laserdrucker - SW-Kopiergeräte - Farblaserdrucker - Farbkopiergeräte
Verwendungsbeispiele	<i>im Innen- und Außenbereich</i>	- selbstklebende Etiketten, Aufkleber, Banderolen, Hinweisschilder, Typenschilder, Schmucketiketten auf Platten und Tafeln aus Kunststoff, Glas, Metall, oder sonst. lackierte ebene und glatte Oberflächen.
Getestete Geräte (Kurzübersicht)	<i>Kopiergeräte und Laserdrucker</i>	- Canon, Epson, GCC, HP, Konica-Minolta, Océ, Ricoh, Xerox Detailliertere Angaben entnehmen Sie bitte unserer SC-Kompaliste. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Internetseite unter www.regulus.de .
Geräteeinstellung	<i>je nach Typ</i>	- OHP-Folie / Transparentfolie - schweres Papier / dickes Papier - Karton / dick - Etikett / Folie / Labels
	<i>Materialeinzug</i>	- Einzelblatteinzug oder möglichst gerader Materialdurchlauf.
Oberflächenschutz	SC 50 kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz wird jedoch zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit empfohlen, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies sollte vor der Weiterverarbeitung vorab an einem Musterstück geprüft werden.	
Verklebung	Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sind. Die Temperatur während der Verklebung sollte 15°C nicht unterschreiten.	
Technische Daten	<i>Trägermaterial</i>	PET-Folie ~ 50µm
	<i>Klebstoff Klebkraft Temperaturbereich</i>	Dispersion ~ 3,5 - 5,0 N / 25mm (A.F.E.R.A) verklebt +5°C bis +80°C
	<i>Abdeckpapier Papiergewicht</i>	Silikonpapier ~ 100 g/m ²
	<i>Verbunddicke</i>	~ 158µm
	<i>Abmessung</i>	Formate DIN A4 DIN A3
Lagerung	SC 50 sollte in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.	