

- Popis:** Samolepící, translucenční, matná, polymerová, kalandrovaná PVC-fólie s permanentním akrylátovým lepidlem.
- Upotřebení:** Dekorační fólie s efektem pískovaného, broušeného skla. Využití na prosklených dveřích, zrcadlech, skleněných přepážkách, oknech atd.
- Vlastnosti:** TR101 má mimořádně pěknou povrchovou strukturu s efektem pískovaného skla. Polymerová fólie TR101 se dobře řeže a snadno aplikuje. Vykazuje dlouhou životnost i v exteriéru.
- Lepení:** Vhodná k lepení na všechny pevné, hladké a rovné povrchy. Podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty, silikonu apod. K vyčištění podkladu doporučujeme např. Isopropanol. Aplikací teplota by měla činit nejméně 10 °C. K jednoduchému sejmutí je třeba povrch fólie zahřát a opatrně ji stáhnout z podkladu. Doporučujeme použít přenášeč materiál s nízkou lepivostí (low tack).

Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota	Metoda
Tloušťka fólie	~ 80µm	Din53370
Celková tloušťka (inkl. krycí papír)	~ 220µm	Din53370
Natahovací odpor	Na délku: 120 % Na šířku: 140 %	Din53455
Stabilita rozměrů	< 0,40 %	Finat 14
Stupeň lesku (úhel měření 85°)	8-18 %	Din67530
Lepivost	Po 20 Min. 15 N/25mm Po 24 Std. 18 N/25mm	Finat 1
Quickstick	9 N/625mm ²	Finat 9
Lepidlo	Permanentní, akrylátové lepidlo, aktivované tlakem	
Využití v exteriéru*	7 let	
Krycí papír	Silikonový papír 120 g/m ² - červený potisk	
Teplotní rozmezí při montáži	+ 10 °C až + 40 °C	
Teplotní rozmezí po dobu využití	- 25 °C až + 80 °C	
Vznětlivost	Na aluminiu, skle, oceli samozhášecí	

Specifikace a hypotézy testů obdržíte na požádání!

Rozměry rolí:

Produkt č..	Délka	Šířka
TR101	50m	122cm, 100cm, 61cm, 50cm

Skladování:

Skladovat v původním balení, v suchu. Chránit před světlem. Jádro návinu skladovat při 30 až 65 % relativní vlhkosti vzduchu a 10 °C až 35 °C pokojové teploty. Po aplikaci vložit zbytek materiálu znovu do původního balení. Skladné až 24 měsíců.

Upozornění:

Uvedené údaje slouží jako prvotní informace o materiálu. Optimální způsobilost pro vaši tiskárnu doporučujeme ověřit vlastním testem vzhledem k různé trvanlivosti inkoustů, změnám softwaru a hardwaru. Datový doklad se opírá o údaje výrobců – záruka je vyloučena. Chyby tisku vyhrazeny. Srpen 2006. Aktuální verze: www.alphaset.cz